

HFO technológia

 **PURIOS**
Striekaná izolácia



Nová generácia striekaných izolácií
Purios 4G

Redukuje globálne otepľovanie
Maximálne ekologické

Striekaná pena PURIOS 4G



Obsahujúce nové
nadúvadlá HFO



Potvrdené UE
smernicami



Nepoškodzuje
ozónovú vrstvu



Vysoká kvalita
Európsky výrobca
peny



PURIOS 4G pena s uzavretou bunkovou štruktúrou

Tepelná vodivosť λ	0.020 – 0.022 W/mK	EN 14315-1:2013 (PN-EN 12667:2002)
Priepustnosť vodnej pary	≥ 0.01006 mg/(m·h·Pa)	EN 14315-1:2013 (PN- EN 12086:2013)
Koeficient difúzneho odporu, μ	≤ 72.5	
Absorpcia vody	≤ 0.10 kg/m ²	EN 14315-1:2013 (PN EN 1609: 2013) method B
Zdanlivá hustota v hotovom výrobku	40-42 kg/m ³	PN-EN 1602: 1999
Pevnosť v tlaku pri 10% relatívnej deformácii	≥ 200 kPa	EN 14315-1:2013 (PN EN 826:2013)
Obsah uzavretých pórov	min. 90 %	PN-ISO 4590
Klasifikácia reakcie na oheň	E	EN 14315-1:2013 (PN EN 13501-1+A1:2010, PN EN ISO 11925-2: 2010)

Purios 4G obsahuje nové nadúvadlá na báze HFO plynov potvrdzujúce UE regulácie (WE) no. 2037/2000.
Úprava v regulácii je platná od 1.1.2018



Purinova
ul. Wojska Polskiego 65,
85-825 Bydgoszcz, Poland
800 880 333
contact@purinova.com
purios.com

Distribútor: